

## TABLE DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NOM DU ARTICLE: <b>HORIZONTE</b> MATIÈRE PREMIÈRE: <b>BEAUF, TAUREAU - NOUVELLE-ZÉLANDE, EUROPE</b> GRANDEUR MOYENNE: ca. 4,50 m <sup>2</sup> ÉPASSEUR:            ca. 2.0 mm.		
Test	Méthode	Résultat
<b>Solidité au frottement translatif</b>		
Nr. 500 frottement sec	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 échelle des gris
Nr. 80 frottement humide	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 échelle des gris
Nr. 40 frottement sueus alcaline pH 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 échelle des gris
<b>Resistance à la fissuration</b>		
	IUP 20 / UNI EN ISO 5402	≥ 30.000
<b>Résistance au déchirement</b>		
	IUP 40 / UNI EN ISO 3377-I	≥ 20 N
<b>Adhésion du finissage</b>		
	IUF 470 / UNI EN ISO 11644	≥ 3.50 N/cm
<b>Solidité a la lumiere (xenon test)</b>		
	IUF 402 / UNI EN ISO 105-B02	5 échelle des bleu
<b>Résistance au feu</b>		
	UNI EN ISO 1021-1/2	réussi
	BS 5852 1991 Sec. 4 NI/0-1	réussi
	California T.B. 117	réussi