

# MOUSSE MÉMOIRE

## VISCO ELASTIQUE

### VT112/113/115

Propriétés techniques <b>MOUSSE</b> <i>Technical properties</i>	Valeurs <i>Values</i>	Normes <i>Standard</i>
Densité brute / <i>Density gross</i>	50kg/m <sup>3</sup>	
Densité nette / <i>Density net</i>	47kg/m <sup>3</sup>	
Dureté à l'écrasement / <i>Compression hardness</i>		
25 %	80 N	ISO 2439-2008
40 %	100 N	
65 %	185 N	
Epaisseurs / <i>Thickness</i>	2 / 3 / 5 cm	
Propriétés physiques <b>MOUSSE</b> <i>Physical properties</i>	Valeurs <i>Values</i>	Normes <i>Standard</i>
Allongement à la rupture <i>Elongation at break</i>	140%	ISO 1798-1997
Résistance à la rupture <i>Tensile strength</i>	70 Kpa Min	ISO 1798-1997
Compression remanente <i>Compression set</i>	3%	ISO 1856-2000
Déviation de la charge de compression <i>Compression load deflection</i>	2,3 Kpa (40%)	ISO3386-1

Ces caractéristiques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5% et sont données à titre indicatif sans valeur légale et peuvent être changées sans préavis.

*Technical data are average values with +/- 5% allowance and given as indication. Can be modified without notice.*