

PLUTON



Propriétés techniques <i>Technical properties</i>	Valeurs <i>Values</i>	Normes <i>Standard</i>
Tissu de base <i>Base fabric</i>	1100 dtex PES HT	
Vernis / <i>Lacquering</i>	1/1	
Construction	8/8	
Applications / <i>Applications</i>	Exterieur, multi-usage, aire de jeux <i>Exterior, multi-use, children play park</i>	
Largeur / <i>Width</i>	250 cm	
Poids / <i>Weight</i>	600 gr/m ²	
Propriétés physiques <i>Physical properties</i>	Valeurs <i>Values</i>	Normes <i>Standard</i>
Résistance à la rupture <i>Breaking strenght</i>	Chaine / <i>Warp</i> : 2700 N/5cm Trame / <i>Weft</i> : 2300 N/5cm	
Résistance à la déchirure <i>Tear strenght</i>	Chaine / <i>Warp</i> : 300 N Trame / <i>Weft</i> : 250 N	
Imperméabilité / <i>Impermeability</i>	100%	
Adhérence / <i>Adhesion</i>	100 N/5cm	
Tenue à la température <i>Temperature resistance</i>	-20/+70°C	
Tenue à la lumière (sauf blanc) <i>Light fastness (except white)</i>	7-8	
Résistance au feu <i>Fire resistance</i>	OK	M2 : NFP 92-507 B1 : DIN 4102-1

Ces caractéristiques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5% et sont données à titre indicatif sans valeur légale et peuvent être changées sans préavis. / *Technical data are average values with +/- 5% allowance and given as indication. Can be modified without notice.*

Ne contient pas / *Do not contain* : AZO, Cd, FCKW, PCP, PCB, PCT

REACH conforme / *REACH compliant*

Berengier® SAS
4 avenue Pierre et Marie Curie - ZI Nord - 13340 Rognac - France
Tel : +334 42 10 98 88 - Fax : +334 42 10 98 89
www.berengier.com