

# SANDOW POLYETHYLENE



Propriétés techniques <i>Technical properties</i>	Valeurs <i>Values</i>	Normes <i>Standard</i>
Composition	Mono 30/100	
Diamètre <i>Diameter</i>	6 - 9 mm	
Poids total /100m <i>Total weight /100m</i>	6mm : 2.854 kg ± 10 % 9mm : 5.383 kg± 10 %	
Résistance à la rupture <i>Tear strength</i>	>= 60daN	
Allongement <i>Elongation</i>	6 mm : Charge 5kg : Mini 70 % / Maxi 98 % Charge 10kg : Mini 85 % / Maxi 115 % Charge 15kg : Mini 95 % / Maxi 132 % 9 mm : Charge 7kg : Mini 50 % / Maxi 90 % Charge 10kg : Mini 68 % / Maxi 125 % Charge 17kg : Mini 90 % / Maxi 155 %	

Ces caractéristiques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5% et sont données à titre indicatif sans valeur légale et peuvent être changées sans préavis. / *Technical data are average values with +/- 5% allowance and given as indication. Can be modified without notice.*

Ne contient pas / *Do not contain* : AZO, Cd, FCKW, PCP, PCB, PCT

REACH conforme / *REACH compliant*

Berengier® SAS  
4 avenue Pierre et Marie Curie - ZI Nord - 13340 Rognac - France  
Tel : +334 42 10 98 88 - Fax : +334 42 10 98 89  
[www.berengier.com](http://www.berengier.com)